



35S10

SELLADOR JUNTAS FUERTE

DESCRIPCIÓN

Producto anaeróbico monocomponente adecuado para el sellado de piezas planas y metálicas roscadas según la normativa, en instalaciones civiles e industrias de agua, aire, gas, gasóleo, GLP, etc.

Se puede utilizar en racores de hasta 2' con roscas normalizadas. **35S10** se polimeriza espontáneamente cuando se encuentra en ausencia de aire en el interior de superficies metálicas. Producto tixotrópico de resistencia mecánica media para bloquear y sellar piezas roscadas y acoplamientos lisos. Sellador para piezas planas como cárteres, bridas y cuerpos de bomba. Sustituye a las juntas convencionales.

USO

Limpiar las piezas y aplicar el producto en toda la superficie de contacto. Apretar a fondo. No volver a colocar las juntas y esperar el tiempo necesario para que se endurezca. Para obtener los mejores resultados, se recomienda trabajar sobre superficies limpias y secas. No es adecuado para uniones de metal y plástico, ni en circuitos de oxígeno, ni para el sellado de instalaciones con productos básicos o ácidos fuertemente oxidantes.

POLIMERIZACIÓN

Depende de las propiedades de los materiales y de la temperatura a la que se produce la polimerización. La temperatura ideal de polimerización se sitúa entre 20 y 25°C. Las temperaturas más bajas ralentizan la reacción, mientras que las más altas la aceleran.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Resina metacrílica
Color	Verde fluorescente
Densidad	1,05 kg/l
Viscosidad	20000/40000 mPa.s
Inflamabilidad	>100°C
Par de desenrosque	N.m 16/22 (ISO 10964)
Desenrosque residual	N.m 10/20 (ISO 10964)
Resistencia °C	-50 +150
Holgura máxima	0,35 mm
Endurecimiento de func.	3-6 horas
Endurecimiento final	12-24 horas
Conservación	24 meses (5/28°C)

RESISTENCIA QUÍMICA

	T°C	100h	500h	1000h
Agua/glicol	85	110	110	110
Líquido de frenos	22	100	100	100
Aceite de motor	125	105	110	110
Acetona	22	105	100	105

PRODUCTO POLIMERIZADO

Acero	15 - 25 minutos
Latón	4 - 8 minutos
Zinc	12 - 20 minutos

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
1SR075SP	75 ml	8020089999745	Bote

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.