

35S77

Sellador anaeróbico para gas / líquidos al PTFE

35S77 para sellados de tubos,
piezas etc. Roscadas de
instalaciones de agua, aire,
fuel, GPL etc.

¿POR QUÉ?

35S77 es un producto anaeróbico mono componente indicado para el sellado de piezas planas y roscadas de instalaciones domésticas e industriales de agua, aire, gas, gasoil, GPL, etc. Puede ser usado sobre empalmes de hasta 2' con roscado normal. El producto polimeriza espontánea y rápidamente cuando se encuentra con ausencia de aire en el interior de superficies metálicas. Producto tixotrópico de media resistencia mecánica. **CONFORME WRAS para el uso en instalaciones alimentarias. CONFORME DVGW en 751-1 para el uso con aire, gas y agua.**

CARACTERISTICAS TIPICAS – PRODUCTO LIQUIDO

Naturaleza	Resina metacrílica
Color	Amarillo fluorescente
Viscosidad	40.000/70.000 mPa.s
Densidad	1,07
Inflamabilidad	> 100° C


INFORMACIONES SOBRE LA POLIMERIZACION

La velocidad de polimerización viene influenciada por dos factores principales:

- Naturaleza de los materiales
- Temperatura a la que se produce la reacción

El gráfico siguiente demuestra el comportamiento del producto sobre algunos tipos de materiales. Las pruebas han sido testadas usando tornillos

VELOCIDAD DE POLIMERIZACION



M10 zincados y valorados según las normas ISO 10964.

La temperatura ambiental afecta a la velocidad de reacción. La temperatura ideal de polimerización está comprendida entre 20°C y 25°C. Temperaturas comprendidas entre 5°C y 20°C ralentizan la reacción, temperaturas superiores la aceleran.

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SA
08780 PALLEJA (BCN)

Tel. +34 936 633 394
Fax +34 936 633 392
farenes@faren.com
www.faren.com.es

MODO DE EMPLEO

Limpiar las partes, aplicar sobre toda la superficie afectada. Apretar a fondo. No reposicionar las juntas y esperar el tiempo necesario para el endurecimiento. Consultar la ficha técnica antes del uso. ***Sobre superficies metálicas pasivizadas utilizar el producto en combinación con el activador Primer P730***

PRESTACIONES DEL PRODUCTO POLIMERIZADO

Los valores aportados se refieren a pruebas realizadas a 22° C pasadas 24 horas.

Par de desenrosque ISO-10964	N. m	25/30
Par de desenr. residual ISO-10964	N. m	15/25
Resistencia a la temperatura	° C	-50/+ 150
Juego Máximo	mm	0.50

INFORMACIONES GENERALES

Este producto no está indicado para ensamblajes metal-plástico y en circuitos de oxígeno como para el sellado de instalaciones con productos básicos o ácidos fuertemente oxidantes.

Para obtener las mejores prestaciones se recomienda trabajar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas. Aplicar el producto sobre toda la superficie afectada y apretar a fondo.

Este producto ofrece sus mejores prestaciones en situaciones de ensamblaje con juego contenido.

Sobre superficies metálicas pasivizadas usar el producto en combinación con el activador **P730**.

Estabilidad en almacén 12 meses a temperaturas comprendidas entre +5°C y +28° C.

Los datos aportados en este documento se facilitan con carácter informativo, aunque se pueden considerar fiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por terceros donde los métodos de trabajo no hayan sido realizados bajo nuestro control directo. Es responsabilidad del usuario verificar la validez de las características del producto en relación a sus necesidades productivas y de adoptar todas las medidas necesarias para verificar la idoneidad de los procedimientos de uso del producto.

FORMATOS**Código producto**

1SO075
EAN 8020089999776

Envase

Bote 75 ml

Confecciones

Caja de 6 Unid.