Technical
Data Sheet

Review 2025

ALTA TEMPERATURA

ESMATE ACRÍLICO SPRAY PROFESIONAL ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

Pintura resistente a 600° grados, de secado rápido, buena cobertura, resistente a los rayos solares y a los agentes atmosféricos, no amarillea, exenta de pigmentos compuestos por metales pesados y gases considerados nocivos para la capa de ozono. Los pigmentos sometidos a la acción del calor pueden modificar su tono, sin que las características de resistencia y adherencia de la capa de pintura se vean comprometidas. La resistencia hasta los 600° grados se consigue en los colores negro y plateado; en el caso del blanco y los colores, la resistencia alcanza los 200° - 250° grados. Durante la fase de precocción, la parte acrílica se quema y puede desprender un olor característico, que desaparece al final del ciclo. No pintar superficies sometidas a contacto directo con la llama o en contacto con alimentos (p.ej. parrillas de barbacoa, etc.).

USO

CICLO DE APLICACIÓN

Utilizar el aerosol a una temperatura de entre 20 y 25°C, agitar el aerosol durante unos minutos y pulverizar a una distancia de aproximadamente 20/25 cm de la superficie a tratar, manteniendo el aerosol en posición vertical. Para conseguir una aplicación homogénea del producto, se recomienda agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso.

Aplicar con pasadas ligeras y cruzadas, primero en sentido vertical y luego en sentido horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Mate
Rendimiento (m²/400 ml)	1-1,2 (color y soporte)
Seco al tacto	15 minutos aprox.
Secado catalítico	24h, en función del espesor
Exteriores – Interiores	Para exterior e interior
Colores	Negro - Aluminio
Vida útil	24 meses (embalaje intacto)

CONSEJO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar seca y limpia, y las partes que no se vayan a tratar deben taparse previamente. El número de pasadas recomendadas depende siempre del grado normal de absorción de las superficies. En superficies con mayor absorción, se necesitan más pasadas.

CONSEJO PRÁCTICO

En caso de temperaturas bajas, calentar previamente el aerosol en un baño de agua caliente a una temperatura de entre 20 y 25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc.

No aplicar en presencia de humedad excesiva ni a temperaturas inferiores a 15°C. Retirar la pintura con acetona y/o disolvente nitro.

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
7VV400	400 ml	8020089998571	Aerosol
7VW400	400 ml	8020089998564	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.