

C101

ADHESIVO DE CIANOACRILATO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN

Adhesivo instantáneo cianoacrilato de alta resistencia formulado para uso universal. Monocomponente, sin disolventes. No requiere el uso de catalizador, calor o abrazaderas. Cuando una capa delgada de adhesivo se aplica entre dos superficies y entra en contacto con la humedad atmosférica, se produce una rápida polimerización generando la unión final.

USO

Las superficies deben estar limpias y secas. Aplicar el pegamento directamente del bote, extendiendo una pequeña cantidad sobre una sola superficie. El ensamblaje de las partes debe realizarse en pocos segundos, teniendo cuidado de posicionarlas con precisión, ya que la velocidad del pegado del adhesivo no permite su reposicionamiento. Después de aplicar el adhesivo, se deben presionar firmemente las piezas.

Antes de someter las piezas ensambladas a esfuerzos, esperar entre 24 y 72 horas para la completa polimerización.

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
1SB10GSP	10 gr	8020089999998	Bote
1SB20GSP	20 gr	8020089999981	Bote
1SB50GSP	50 gr	8020089999974	Bote
1SB500	500 gr	8020089999967	Bote

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	Cianoacrilato de etilo
Color	Transparente
Densidad	1,08 kg/l
Viscosidad	100/120 mPa.s
Inflamabilidad	>85°C
Resistencia al corte	21 N/mm ²
Resistencia °C	De 50 a 80
Holgura máxima	0,10 mm
Conservación	24 meses (5/28°C)

TIEMPOS DE PEGADO

<u>SUPERFICIE</u>	<u>TIEMPO</u>
Madera maciza	<5"
Madera aglomerada	20-180"
Materiales plásticos	2-10"
Metal	2-20"
Goma (Neopreno-Nitrilo)	<5"
Telas	2-20"
Cuero	5-15"
Cerámica - Vidrio	5-30"
Papel	1-5"

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.