



CEMENT FLOOR

MORTERO EPOXI GRUESO

DESCRIPCIÓN

A base de resinas epoxídicas y áridos seleccionados, sin disolventes, muy trabajable, vertible y fratasable con considerable resistencia mecánica. Ideal para revestir suelos de hormigón; principalmente para reparar agujeros o grietas.

- FACILIDAD DE APLICACIÓN
- BUENA RESISTENCIA QUÍMICA
- ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD
- EXTREMADAMENTE RESISTENTE AL DESGASTE
- CURADO RÁPIDO
- SIN CONTRACCIÓN
- EXCELENTE ADHERENCIA A: MADERA
- HIERRO - PIEDRA - MORTERO
LADRILLOS - FIBROCEMENTO VIDRIO

RENDIMIENTO

ESPECIFICO	VALOR
Rendimiento*	2 kg/dm ³ +/-0.1
Aplicación temporal.	+10-30°C
Endurecimiento al tacto (a 20°)	5h
Transitabilidad (a 20°C)	Después de 8h
Tráfico intenso (a 20 °C)	Después de 4-5 días

*Prácticamente el consumo es de 2kg por dm³

USO

La superficie debe estar bien limpia, seca y libre de partes sueltas y desmenuzables. Se recomienda lijar y/o decapar con ácido, seguido de abundante aclarado con agua y secado. Añadir el CATALIZADOR (componente B) a la RESINA (componente A) teniendo cuidado de retirar todo el catalizador (B) del envase. Mezclar bien con taladro eléctrico a baja velocidad para evitar el atrapamiento de aire. Cuando el producto sea HOMOGÉNEO en todas sus partes, añadir de forma continua y regular la carga de áridos seleccionados (cuarcita) (componente C) y mezclar durante 4-5 minutos hasta obtener una mezcla uniformemente húmeda y homogéneamente coloreada, procediendo a la colocación de CEMENT FLOOR sobre los soportes y/o superficies a reparar. La cantidad de componente C (cuarcita) es la ideal (14 kg) para los 16 kg de mortero (8+8) con el fin de obtener una mezcla con cuerpo y moldeable. Si se desea una mezcla con menos cuerpo, autonivelante y adecuada para pequeñas grietas o fisuras, bastará con añadir menos cuarcita. Se puede aplicar con:

LLANA - REGLA - ESPÁTULA
PARA VERTER

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido viscoso
Odore	Caratteristico
Colore	Grigio
Viscosità	Malta colabile e spatolabile
Residuo secco	100%
Conservazione	12 mesi (5°C/28°C)

CODICI - FORMATI

CODICE PRODOTTO	5MA030
Totale peso imballo	30kg
Composto da:	
1. Resina (A)	Latta da 8 kg
2. Catalizzatore (B)	Latta da 8 kg
3. Inerte (C) quarzite	14 kg (2 sacchi)

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.