



FILLING PUTTY

MASILLA DE REPARACIÓN Y PRE-PINTADO

DESCRIPCIÓN

Masilla especial profesional con gran poder de relleno y gran capacidad de adherencia. Se puede aplicar sobre cualquier superficie irregular (plástico, piedra, metal, etc.). Excelente protección contra el óxido y la corrosión.

- Alcanza un buen espesor y se puede aplicar en varias capas.
- Se utiliza como imprimación para carrocería (coches y motos) sobre piezas de metal y fibra de vidrio.
- Permite alisar con facilidad y sin chorreos, abolladuras, arañazos profundos, marcas de lijado grueso e irregularidades en general.
- Deja las superficies tratadas perfectamente lisas y listas para el pintado. Protege contra la corrosión y se puede lijar. Fácil de aplicar.

USO

Agitar el aerosol (antes de cada uso) durante 2 o 3 minutos. Pulverizar desde una distancia de 20 a 25 cm en varias capas finas, esperando entre 2 y 4 minutos antes de aplicar nuevas capas. Para realizar el LIJADO, esperar unos 60 minutos. Lija de grano fino (220-400), extrafino (500-800) o hojas abrasivas de micrograno (1200 – 5000). Aplicar preferiblemente a temperaturas entre 15°C. Eliminar la suciedad, la grasa y el aceite de la superficie a enmasillar. Si es necesario, lijar la superficie, teniendo cuidado de eliminar el polvo residual del lijado.

Aproximadamente 2 horas después de finalizar la aplicación, será posible repintar la zona enmasillada con cualquier pintura a base de resinas sintéticas y acrílicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Mate
Rendimiento (m ² /400ml)	0,8 – 0,9 (según soporte)
Lijable	Después de unos 60 min.
Espesor	De 50 a 90 micras
Exteriores – Interiores	Para exteriores e interiores
Color	Gris oscuro
Conservación	24 meses (embalaje intacto)

CONSEJOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar siempre limpia y seca, y las partes que no se va a tratar deben estar previamente tapadas. El número de pasadas recomendadas irá siempre en función de la absorción normal de la superficie.

En superficies con mayor absorción, serán necesarias más pasadas.

CONSEJOS PRÁCTICOS

En caso de temperaturas bajas, calentar previamente el aerosol en agua caliente a una temperatura de 20 - 25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc.

No aplicar en presencia de humedad excesiva y a temperaturas inferiores a los 15°C. Para la eliminación de pintura, utilizar acetona y/o diluyente nitro.

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
3AW400	400 ml	8020089989630	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.