



GOLD ZINC

ZINC PROFESIONAL BICROMATADO

DESCRIPCIÓN

Tratamiento protector a base de zinc laminar micronizado con una pureza superior al 98% y componentes de calidad para la tropicalización. Indispensable para el retoque profesional de superficies y artículos galvanizados electrolíticamente o en caliente. Para el retoque de galvanizado de todos los metales tropicalizados exteriores amarillo/oros particularmente expuestos al riesgo de oxidación.

- ORO AMARILLO
- BOQUILLA GIRATORIA PARA FACILITAR EL TRATAMIENTO CRUZADO

TRATAMIENTO - USO

Para un tratamiento con buena resistencia se recomienda aplicar 2 capas cruzadas esperando al menos 5 minutos entre cada capa.

USO

Agitar enérgicamente el aerosol para que el polvo de zinc y las resinas aglutinantes se mezclen perfectamente, a través de la bola mezcladora del interior.

Pulverizar uniformemente sobre la superficie, que debe estar limpia y seca, a una distancia aproximada de 20 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Amarillo zinc/oro
Olor	Característico
Densidad relativa	0,760 kg/l (fase líquida)
Cobertura en micras	15
Resistencia °C	Hasta 300°C
Libre de polvo al tacto	4 minutos
Catalizador final	12h
Repintable	Después de 12h
Válvula dispensadora	A 360° autolimpiable
Conservación	24 meses (5/28°C)

ESPECIFICACIÓN ISO 3549 SOBRE PIGMENTOS DE ZINC

Formulado con pigmentos de zinc que cumplen con la norma ISO 3549

CÓDIGO - FORMATO

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>EAN</u>	<u>Confección</u>
926003	400 ml	8020089926031	Aerosol

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.

