



FAREN
chemical
industries

innovative
solutions

Headquarter&factory

Corso Europa, 85/91
20020 SOLARO (MI)

Tel. +39 02963020
Fax +39 0296302371
info@faren.com
www.faren.com

España

Faren Industrias Químicas, SAU
Distribuidor Oficial

Tel. 900 827 233
farenes@faren.com
www.faren.com.es



HIERRO MICACEO

Esmalte envejecido para la decoración

HIERRO MICACEO esmalte acrílico de gran espesor para superficies ferrosas. Tanto para interior como para exterior.

HIERRO MICACEO es un esmalte de hierro micáceo tanto para exterior como para interior, con efecto envejecido para la decoración de todas las superficies y objetos a los que se le quiere dar un acabado similar al "hierro antiguo". A base de fosfato de zinc, óxidos de hierro micáceo y pigmentos metálicos. Alta cobertura, excelente poder antioxidante, resistente a la luz solar y a los agentes atmosféricos. No amarillea, libre de pigmentos compuestos por metales pesados y gases considerados nocivos para el ozono.

APLICACIONES PRINCIPALES: Metales, superficies ferrosas, placas galvanizadas. Para la aplicación sobre otras superficies se recomienda una prueba preventiva.

Apariencia y acabado	Opaco
Rendimiento teórico (m ² /400ml)	0,8-1 en base al color y la superficie
Vida almacén embalaje intacto	24 meses
Seco al tacto	Unos 15 minutos aprox.
Seco en profundidad	24h aprox., dependiendo del espesor aplicado
Exterior - Interior	Tanto para interior como exterior.
Colores	Ver carta colores SK SolKem
Embalaje	Aerosol spray 400ml – 6 unid. por caja

¿CÓMO?

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar siempre seca y libre de aceites, grasas, polvo y materiales no adherentes y de manera preventiva deben estar tapadas aquellas partes que no se tratarán. El número de pasadas recomendadas va siempre en función de la absorción normal de la superficie. En superficies con mayor absorción se requieren más pasadas. Al aumentar el espesor del producto aplicado se garantiza una mayor protección contra la oxidación.

CICLO DE APLICACIÓN: Utilizar el aerosol a 20-25°C, agitar el aerosol durante unos minutos (debe escucharse el sonido de las canicas contenidas en el aerosol), pulverizar a unos 25/30cm de distancia de la superficie, mantener en posición vertical. Para obtener una aplicación homogénea de producto, se recomienda agitar el aerosol de vez en cuando durante su uso. Aplicar con pasadas ligeras y cruzadas, primero en vertical y luego en horizontal.

CONSEJO PRACTICO: Con temperaturas frías calentar previamente el aerosol en agua caliente a una temperatura de 20-25°C. No utilizar otras fuentes de calor como llamas, radiadores, chimeneas, estufas, luz solar, superficies calientes, etc. No aplicar en presencia de humedad excesiva y a temperaturas inferiores a 15°C. Eliminación de pintura con acetona y/o diluyente nitro.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y posibilidades de uso que conocemos. En general, sin embargo, no es posible deducir ninguna obligación o responsabilidad legal de estos datos.

FORMATOS

Código producto	Envase	Confecciones
7VA400 – Gris Claro	Aerosol de 400 ml	Caja de 6 unid.
7VB400 – Gris Forja	Aerosol de 400 ml	Caja de 6 unid.
7VC400 – Grafito hierro antiguo	Aerosol de 400 ml	Caja de 6 unid.