



# LOGIQ DRAW 165

## ACEITE PARA DEFORMACIÓN Y ESTAMPADO

### DESCRIPCIÓN

Aceite integral para deformación con bases minerales parafínicas altamente refinadas y de alta calidad.

Formulado con un paquete de aditivos halogenados inactivos, capaz de proporcionar un alto nivel de lubricación y un elevado rendimiento EP.

EMBUTIDOS en chapas de acero inoxidable de espesor medio y alto.

DEFORMACIÓN de acero al carbono con fase de desengrasado cercana.

Aplicable con:

RODILLOS – FELTROS – BROCHA –  
PULVERIZACIÓN

Se puede eliminar fácilmente con desengrasantes alcalinos, disolventes químicos o de naturaleza petrolífera.

- ÓPTIMA ACCIÓN LUBRICANTE
- ALTO RENDIMIENTO EN LA DEFORMACIÓN
- ÓPTIMO DESLIZAMIENTO DE LOS MATERIALES
- MAYOR DURACIÓN DE LOS MOLDES
- MENOR HUMO
- REDUCCIÓN DE LOS OLORES MOLESTOS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Aspecto              | Amarillo pajizo     |
| Densidad a 15°C      | 1,185 kg/l          |
| Viscosidad a 40°C    | 185 cSt (ASTM D445) |
| Punto de inflamación | 200°C               |
| Conservación         | 12 meses (5°C/40°C) |

### CÓDIGOS - FORMATOS

| Código | Formato | Embalaje |
|--------|---------|----------|
| 09MD25 | 27 kg   | Bidón    |
| 09MD21 | 230 kg  | Bidón    |

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.