



LOGIQ TEMP 32

ACEITE DE TEMPLE NO ACELERADO

DESCRIPCIÓN

Desarrollado para su uso en operaciones de temple normal en aceros al carbono y aleados. La velocidad de temple «normal» garantiza un resultado de temple libre de «grietas» y distorsiones incluso en piezas de tamaño medio y formas irregulares, incluso en aceros aleados. Especialmente indicado para el temple de pequeñas piezas metálicas en general, en baños de hasta 100°C.

- **ALTA ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN**

Ventaja de una larga duración del baño de temple con una economía considerable.

- **EXCELENTE FLUIDEZ Y BAJA VOLATILIDAD**

Garantiza bajas pérdidas por arrastre y evaporación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido transparente
Densidad a 15°C	0,870 kg/l
Viscosidad a 40°C	32 cSt (ASTM D445)
Punto de inflamabilidad	220°C
Conservación	12 meses (5°C/40°C)

CÓDIGOS - FORMATOS

<u>Código</u>	<u>Formato</u>	<u>Embalaje</u>
01UA25	22 kg	Bidón
01UA21	180 kg	Bidón

Le indicazioni della presente scheda tecnica commerciale, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.