

HOJA TÉCNICA BRIK-CEN CM-10 POWER

Sellador y adhesivo elástico monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a + 35 °C
- Elástico
- Alta Calidad
- No agrieta
- Bajo olor
- Pintable/Barnizable
- Exento de disolventes y siliconas
- Secado rápido
- No utilizar en sellado de juntas sometidas a un movimiento superior al 10%

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Consistencia			Pastoso
Modulo 100%	DIN 53504	N/mm ²	0,09
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	1184
Resistencia a la tracción	EN 205	N/mm ²	4,0
Densidad		g/mL	1,06
Curado (23°C/50%HR)			2mm/24h

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADO

Emisión COV

- Reglamento COV francés: Clasificación A+

APLICACIONES

- Sellador de juntas, rodapiés con suelos de madera (parquet, tarima flotante...)
- Sellado en carpintería de madera (armarios empotrados, ventanas, puertas)
- Adhesivo para madera

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cartucho 300 mL (12uds)
Caducidad	5 años
Colores	Roble, sapelli, pino, haya, cerezo, nogal, wengué, gris claro, gris oscuro, lino cancún y blanco.
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación: limpiar la superficie de polvo y suciedad.

Cortar el obturador del cartucho, enroscar la cánula y cortarla, en bisel, a la altura del grosor deseado para la aplicación. Aplicar un cordón uniforme a lo largo de toda la junta... Alisar la junta con una espátula. El producto consigue su color final una vez curado.

Después de aproximadamente una hora de haberlo aplicado se puede pintar/barnizar. Es compatible con las pinturas y barnices no perjudicando su adhesión y evita la formación de piel de naranja en los barnices.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola de cartucho P-1441

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer. Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad del producto para más información acerca de la manipulación y almacenamiento seguros.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com