

HOJA TÉCNICA QUIADSA SP-1612

Activador formulado en base solvente para incrementar la velocidad de curado de los cianoacrilatos.

PROPIEDADES

- Rápida velocidad de evaporación.
- Mejora la rapidez y la adhesión de los adhesivos de cianoacrilato.
- Libre de DMPT

APLICACIONES

Líquido acelerante especialmente recomendado para:

- Ideal para combinar con las referencias más lentas
- Incrementar la velocidad de pegado.
- Especial para sustratos difíciles
- Ayuda a reticular las capas gruesas de adhesivo.
- Ayuda a reticular cuando las condiciones son desfavorables
- También puede ser utilizado para que el cianoacrilato cure fuera de la unión.
- Post curado de adhesivo.
- Todo tipo de superficies: madera, metales, PVC, ABS, policarbonato, metacrilato, superficies pintadas y/o lacadas, etc.
En superficies potencialmente sensibles, comprobar el uso del producto en una zona no visible antes de usarlo de forma habitual.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bote 200 mL (12uds)
Caducidad	36 meses
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco, entre +5°C a +35°C

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Aspecto	Visual		Transparente
Peso específico		g/mL	0.7
Inflamabilidad			Muy inflamable

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto a una distancia de 20-25 cm de la superficie del material.

Como activador:

- 1) Pulverizar el producto en una de las superficies a unir (preferiblemente la más porosa).
- 2) Dejar evaporar el disolvente unos segundos.
- 3) Aplicar el adhesivo de cianoacrilato en la superficie no activada y unir presionando durante 10-15 segundos.

Como post activador:

Pulverizar el producto sobre el adhesivo de cianoacrilato durante 3-5 segundos.

Una vez evaporado, tras 30 segundos, la superficie se podrá tocar sin notar pegajosidad. El tiempo de curado en profundidad dependerá del grosor de la capa de adhesivo, pudiendo ser alrededor de 2 min.

LIMPIEZA

El producto fresco se elimina con un trapo.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad del producto para más información acerca de la manipulación y almacenamiento seguros.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com