



Pintura Galvanica 400 ml (VC350)

PINTURA GALVANICA – Esmalte antioxidante de colores RAL satinados. Se puede aplicar directamente sobre el óxido, hierro, otros metales y superficies. Fija el óxido, impide su avance evitando que la oxidación se desarrolle y consiguiendo una protección anticorrosión posterior. Sirve como imprimación efectiva y, a la vez, de acabado como pintura de alta cobertura actuando también como protector contra inclemencias externas.



Características técnicas:

Cantidad	400 ml
Embalaje	6 uds.
Aspecto	Bote que contiene líquido a presión
Naturaleza química	Acrílico modificado
Color	RAL 1023-2004-3020-5017-6005-7004-9005-9010
Oler	Características de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,77 ÷ 0,81 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Letras en la parte inferior del cilindro	Código de barras, lote de producción, nombre del producto
Presión	a 20 °C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50 °C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad de la Copa Ford	De 10" a 15"
Residuo seco en cilindros	De 12 % a 15 %
Brillo	Gloss de 12 a 30 (brillómetro de ángulo de 60°)
Espesor 1 capa	13-24 micras
Tiempos de secado T=20°C:	Libre de polvo 15-30 minutos
	Secado al tacto 15-30 minutos
	Secado en profundidad total 22 horas repintado 24/48 horas
350 h de resistencia en Niebla Salina ISO 9227 (70-80 micras)	

Producto sujeto a la Directiva C.O.V.
Subcategoría: Acabados Especiales
Valor límite de COV: 840 g/litro

CAMPOS DE APLICACIÓN
superficies metálicas como hierro, aluminio, acero, carrocería.
Aplicar a temperatura ambiente: Mín. 5°C - Máx. 35°C.

CÓMO APLICAR:

- Agite el cilindro vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las canicas interiores se mueven libremente. También es aconsejable agitar el cilindro de vez en cuando, incluso durante el uso;
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruébalo en una zona oculta para comprobar su compatibilidad con el sustrato a pintar.

DISTRIBUCIÓN:

- Aplicar una ligera primera capa para mejorar la cobertura y adherencia y así reducir la posibilidad de goteo. Distancia de aplicación aprox. 20 cm;
- Después de unos momentos, aplique una segunda capa horizontal seguida inmediatamente de una tercera capa vertical;
- Déjalo secar unos minutos;
- Después de su uso, es aconsejable pulverizar durante 2/3 segundos con el cilindro boca abajo, para evitar obstruir el dispensador;
- Pasadas las 24 horas, proceder al uso normal de la pieza pintada.

MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO

Antes de su uso: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 45 °C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto puede almacenarse durante 24 meses (garantía). El producto no caduca.

Después del primer uso: Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque se considera fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

CONSULTE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE SU USO